

HBT **ISIPLAN SPACHTEL AUSSEN**



Maschinenverarbeitbarer Hand- und Maschinenspachtel für die HBT Brandschutzmörtel, sowie für sonstige mineralische Untergründe wie z.B. Kalzi-umsilitplatten, GK-Platten, Gipsfaserplatten, Porenbeton, Beton, usw. Zur Erstellung von planebenen und streichfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1 Kunstharzdispersionspulver
Rohdichte	ca. 1,35 g/cm ³
PH-Wert	ca. 11
Biegefestigkeit	ca. 1,7 N/mm ²
Druckfestigkeit	ca. 2,9 N/mm ²
Verpackung	Papiersack ca. 20 kg netto
Verbrauch	ca. 4 kg / m ² , exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl
Lagerzeit	In original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
Anwendung	Bei Überarbeitung von Horizontalfugen von Porenbetonelementen das Glasfasergewebe vollflächig einlegen und nochmals nass in nass planspachteln. Zur Schichtstärkenregulierung mit 5 x 5 mm oder 4 x 6 mm Zahntraufel durchkämmen. Bei der Überarbeitung mit dem Beschichtstoff zugehörigen Grundierung, grundieren.
Sicherheitshinweis	Berührung mit Augen, Schleimhaut und der Haut vermeiden, Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR.
ISIPLAN Feinputzspachtel Aussen	363357147